

KÓD PRODUKTU : TS 53/série

POPIS : TECHNOFINISH - AKRYLURETANOVÝ
TRANSPARENTNÍ VRCHNÍ LAK
S VYSOKOU ODOLNOSTÍ

VYUŽITÍ : nábytková dvířka, kuchyňský nábytek

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha : 919 g/l (+/-20)

Obsah sušiny 1.komponentu : 24% (+/-2)

Obsah sušiny 2.komponentu : 32% (+/-2)

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C : 37sec (+/-2)

PŘÍPRAVA :

TS 53/série : 100 hmot.částí

TX 90 : 25 "

TZ 33 : 30-40 " pro aplikaci stříkací pistolí

CHARAKTERISTIKA PŘIPRAVENÉHO PRODUKTU :

Viskozita (DIN 53211 mm. 4) při 20°C : 15sec. (+/-2) aplikace stříkací pistolí

Obsah sušiny po natužení : 25% (+/-2)

Doba zpracovatelnosti : 4hod. při 20°C – optimální viskozita do 2hod

APLIKACE :

Stříkací pistolí : 100 -120 g/m² v každé vrstvě

Sušení při 20°C : 20 hod kompletní vytvrdnutí

Nucené sušení při 40-50°C : 90 min.

Stupně lesku : TS 531 65° (+/-3)

TS 532 50° "

TS 533 35° "

TS 534 25° "

TS 535 15° "

TS 536 10° (+/-2)

TS 537 5° "

PŘÍKLADY DOPORUČENÝCH ZPŮSOBŮ APLIKACE :

Tónovací odstín (mořidlo) : na bázi rozpouštědla

Základ : 1-2 vrstvy TA 15 (akryluretanový základ)

Vrchní lak : 1 vrstva TS 533/série - Technofinish

nebo

Tónovací odstín (mořidlo) : na bázi rozpouštědla

Základ : TA....polyuretanový – 1-2 vrstvy

Vrchní lak : 1 vrstva TS 53/série – Technofinish

POZNÁMKY :

Aplikací stříkáním – otevřený i zavřený pór

Série TS 53/série je charakterizována výbornou uniformní matností.

Při aplikaci stříkací pistolí dosáhneme nejlepší stejnorodosti povrchu použitím ředidla TZ 33 .
V případě nutnosti je možné přidat TZ 13, které je pomalé.

Použití středně rychlého ředidla TZ 35 je také možné, ale výsledná uniformní matnost už není tak perfektní, jako při použití TZ 33. Doporučuje se aplikovat vrstvy v silnějších vrstvách, nejlépe třikrát v každé vrstvě.

Na světlých dřevinách nám tužidlo TX 90 zaručuje, že lak nezežloutne, ale zůstává tady problém žloutnutí dřeva zaviněné UV paprsky.

Na zvýšení ochrany dřeva od zežloutnutí se doporučuje přimíchat UV filtr PX 1705 v příměsi 2-3%.

Produkty série **TECHNOFINISH**® jsou speciálně vytvořené na povrchovou úpravu výrobků v sektoru kuchyní a nábytkových dveří.

Charakterizují se :

- ✓ **Vysokou povrchovou tvrdostí**
- ✓ **Odolností proti poškrábání**
- ✓ **Vysokou odolností proti suchému a proti vlhkému žáru**, vlastnost velice důležitá, která zaručuje dokonalou ochranu povrchu v extrémních podmínkách.
- ✓ **Minimálním zežloutnutím**
Díky speciálním aditivům nám vrchní laky série TECHNOFINISH zaručují světlostálost filmu laku; akrylátová verze TS 53/série TECHNOFINISH je nejlepším řešením na povrchovou úpravu výrobků ze světlých dřevin, jako je např. bříza, javor apod.
- ✓ **Velice vysoká odolnost vůči chemickým látkám**, zaručující odolnost povrchu proti látkám z potravin a čistícím prostředkům

ZÁRUČNÍ DOBA :

12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST :

Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 18-22°C.
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů.