

KÓD PRODUKTU	: TW 2/603
NÁZEV	: 1k vodou ředitelný transparentní univerzální lak do interiérů - 25°lesku
POPIS	: PŮ plochých i profilovaných nábytkových desek
VYUŽITÍ	: Základní i vrchní lak v jednom vyznačující se excelentní transparentností, plněním a zvýrazněním póru

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

Specifická váha při 20°C	: 1020 g/l (+/-0,01)
Obsah sušiny	: 28% (+/2)
Stupeň lesku	: 25° (+/2)
Viskozita CF6	: 40sec (+/-2)
Ředidlo	: voda
% Ředění	: 0-10 %
Kategorie produktu	: A/g
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu	: 69,7
Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu	: 0,04
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi	: 62,7-69,7

SUŠENÍ :

Na vzduchu (při 20°C / 60% relativní vlhkosti)

Zavadnutí	: 30min
Proti dotyku	: 90min
Brousitelnost	: 3 hod.

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti. Obzvláště dobrá ventilace pozitivně ovlivní sušení do hloubky a urychlí brousitelnost a stohování výrobků.

ZPŮSOB APLIKACE :**STRÍKÁNÍM**

Příslušenství	Tryska	Tlak
Pistole s nádobkou	1,6-1,8	3-4 atm.
Airless	9-11	-----
Airmix	9-11	1-3

V zimním období můžete zlepšit rozprostření aplikovaného produktu, předeřhřátím produktu max. do 30°C.

DOPORUČENÉ GRAMÁŽE	: 80g/m ² v 1.vrstvě, 100g/m ² ve 2. vrstvě. Maximálně ve 2 vrstvách dohromady 150 g/m ²
BROUŠENÍ	: 280-320
ŘEDĚNÍ	: V případě nutnosti do 10%.

TYPICKÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP :

Podklad	buk, dub
Základní nástřik	TW 2/603 100g/m ²
Sušení	3hod při 20°C a 70% relativní vlhkosti
Broušení	280-300
Finální úprava	TW 2/603 120g/m ²

POZNÁMKY :

- Doporučujeme používat produkt při teplotě okolo 15°C a 70% vlhkosti
- Dávejte pozor na skladovací teplotu 5-30°C !
- Při aplikaci nepřekračujte 130g/m² v jedné vrstvě
- Jestliže musíte produkt přiředit doporučujeme používat demineralizovanou vodu.
Vyhnete se tímto možným problémům vycházejícím v vysoké koncentrace solí.
- Doporučujeme velice důkladně vyčistit stříkací zařízení jak před použitím, tak po použití

ZÁRUČNÍ DOBA

: 6 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST

: Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 5-35°C
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů