

| | |
|---------------------|---|
| KÓD PRODUKTU | : TW 634 20°lesku |
| NÁZEV | : 1k vodou ředitelný transparentní unilak do interiérů |
| POPIS | : Vyznačuje se excelentní elasticitou a povrchovou odolností. |
| VYUŽITÍ | : na schody a parkety, aplikuje se válečkem, štětcem nebo stříkáním |

CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :

| | |
|--|----------------------------------|
| Specifická váha při 20°C | : 1045 g/l (+/-0,01) |
| Obsah sušiny | : 30% (+/2) |
| Stupeň lesku | : TW632 – 50°, TW634 – 20° (+/2) |
| Viskozita CF4 | : 18sec (+/-2) |
| Ředidlo | : voda |
| % Ředění | : 0-10 % |
| Kategorie produktu | : A/g |
| Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu | : 85,2 |
| Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu | : 0,04 |
| Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi | : 76,7-85,2 |

SUŠENÍ :

Na vzduchu (při 20°C / 60% relativní vlhkosti)

| | |
|---------------------------|----------|
| Proti dotyku | : 90min |
| Brousitelnost | : 3 hod. |
| V tunelu při 25-60°C | : 1hod. |
| Kompletní vytvrdnutí | : 12hod. |
| Plná zátěž (pochůznost) | : 5 dní |

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti.
Obzvláště dobrá ventilace pozitivně ovlivní sušení do hloubky a urychlí brousitelnost a stohování výrobků.

| | |
|--------------------|--|
| DOPORUČENÉ GRAMÁŽE | : 1. vrstva - 70g/m ² 2.vrstva – 120g/m ² Maximálně ve 2 vrstvách dohromady 200 g/m ² |
|--------------------|--|

ŘEDĚNÍ : Maximálně do 10%. NENÍ NUTNÉ !

TYPICKÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP :

| | |
|------------|----------------------------|
| Podklad | buk, dub |
| Základ | TW 634 70g/m ² |
| Vrchní lak | TW 634 120g/m ² |

POZNÁMKY :

- Doporučujeme používat produkt při teplotě okolo 15°C a 70% vlhkosti
- Dávejte pozor na skladovací teplotu 5-30°C !
- Při aplikaci nepřekračujte 130g/m² v jedné vrstvě
- Jestliže musíte produkt přiredit doporučujeme používat demineralizovanou vodu.
Vyhnete se tímto možným problémům vycházejícím z možné vysoké koncentrace solí.
- Doporučujeme velice důkladně vyčistit stříkací zařízení jak před použitím, tak po použití

ZÁRUČNÍ DOBA : 12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

SKLADOVATELNOST : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 5-35°C
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů