

<b>KÓD PRODUKTU</b>	<b>: TW 88/série</b>
<b>NÁZEV</b>	: 2k vodou ředitelný transparentní univerzální lak na schody a parkety
<b>POPIS</b>	: Základní i vrchní lak v jednom. Zavřený i otevřený pór.
<b>VYUŽITÍ</b>	: Vyznačuje se excelentní elasticitou a povrchovou a chemickou odolností. Aplikuje se válečkem, štětcem nebo stříkáním

**CHEM. - FYZ. CHARAKTERISTIKA :**

Specifická váha při 20°C	: 1000 g/l (+/-0,01)
Obsah sušiny	: 27% (+/2)
Stupeň lesku	: TW882 – 50°, TW884 – 20° (+/2)
Viskozita CF4	: 13sec (+/-2)
2.komponent – tužidlo TXW08	: 10%
Ředidlo	: voda
% Ředění	: 0-10 % není nutné!
Kategorie produktu	: A/g
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l produktu	: 68,1
Obsah organického uhlíku (TOC) v kg/kg produktu	: 0,04
Obsah organických rozpouštědel (VOC) v g/l aplikační směsi	: 61,3-68,1

**SUŠENÍ :**

Na vzduchu ( při 20°C / 60% relativní vlhkosti )	
Zavadnutí	: 45min
Proti dotyku	: 2hod.30min
Brousitelnost	: 5 hod.
Aplikace mezi vrstvami bez broušení	: 2-4hod.
V tunelu při 25-60°C	: 1hod.
Kompletní vytvrdnutí	: 12hod.
Plná zátěž	: 7 dní

UPOZORNĚNÍ : Doba sušení, se mění v závislosti na teplotě, ventilaci a relativní vlhkosti.  
Obzvláště dobrá ventilace pozitivně ovlivní sušení do hloubky a urychlí brousitelnost a stohování výrobků.

		VÁLEČKOVÁNÍM	NATÍRÁNÍM
DOPORUČENÉ GRAMÁŽE	: 1.vrstva	70g/m <sup>2</sup>	70g/m <sup>2</sup>
	2.vrstva	120g/m <sup>2</sup>	120g/m <sup>2</sup>
	3.vrstva	120g/m <sup>2</sup>	120g/m <sup>2</sup>
Maximálně celkem :		300g/m <sup>2</sup>	300g/m <sup>2</sup>

ŘEDĚNÍ : Maximálně do 10%. **NENÍ NUTNÉ !**

**DOPORUČENÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP :**

a)	
Podklad	buk, dub přebroušení zrnitostí 150
Základ	TW 88/série + 10% TXW08
Sušení	12hod. - >> broušení 280-320
Základ	TW 88/série + 10% TXW08
Sušení	12hod. - >> broušení 280-320
Vrchní lak	TW 88/série + 10% TXW08

b)

Podklad	buk, dub přebroušení zrnitostí 150
Primer	TT880
Sušení	6hod. - >> broušení 280-320
Základ	TW 88/série + 10% TXW08
Sušení	8hod. - >> broušení 280-320
Základ	TW 88/série + 10% TXW08
Sušení	12hod. - >> broušení 280-320
Vrchní lak	TW 88/série + 10% TXW08

**POZNÁMKY :**

- Doporučujeme používat produkt při teplotě okolo 15°C a 70% vlhkosti
- Dávejte pozor na skladovací teplotu 5-30°C !
- Při aplikaci nepřekračujte 150g/m<sup>2</sup> v jedné vrstvě
- Jestliže musíte produkt přiředit doporučujeme používat demineralizovanou vodu.  
Vyhnete se tímto možným problémům vycházejícím z možné vysoké koncentrace solí.
- Doporučujeme velice důkladně vyčistit stříkací zařízení jak před použitím, tak po použití
- Doba zpracovatelnosti natuženého produktu TW884/TXW08 může klesat se stoupající teplotou prostředí
- Chraňte před mrazem

**DŮLEŽITÉ !!!**

Na zaručení správného sloučení produktu s tužidlem je velice důležité dodržovat následující pokyny :

- 1 – Zvážit a připravit stranou nezbytné potřebné množství tužidla
- 2 – Pomalu a za stálého míchání přidávat tužidlo do laku. Velice dobře po té promíchat.
- 3 – Přidávat eventuální ředidlo nebo vodu až po té co budou oba komponenty perfektně sloučené.

Při nedodržení těchto pokynů se může stát :

- Ztráta vlastností produktu jako je chemická a mechanická odolnost tuženého produktu
- Tvorba malých sražených částic ve filmu laku
- Ztráta přilnavosti filmu nátěru na podkladu

**ZÁRUČNÍ DOBA** : 12 měsíců od data výroby, v originálním balení.

**SKLADOVATELNOST** : Skladovat v těsně uzavřených nádobách při teplotě 5-35°C. .  
Chránit před vlhkem a vlivem cizích materiálů